

FICHA TÉCNICA



PVC CON NÚCLEO NEGRO

	NORMA	UNIDAD	VALOR
FÍSICAS			
Gravedad específica	En hogar	g/cm³	0.55-0.70
Determinación de la absorción de agua	ISO 62: método 1	%	0.19
Resistencia a la tracción en el punto de fluencia	ISO R527	MPa	19.37
Alargamiento a la rotura	ISO R527	%	17.89
Módulo de flexión	ISO 176	GPa	0.903
Resistencia al impacto Charpy	ISO 179	kJm ⁻²	1.43
Dureza Shore D	ISO 868	valor	63
Temperatura de distorsión por calor (HDT)	ISO 75: método A	°C	57.75
	ISO 75: método B	°C	68.4
Coeficiente de dilatación lineal	En hogar	°C ⁻¹	0.49 ⁸ x 10 ⁻⁶
ENSAYO DE PROPAGACIÓN DE LLAMA			
PAÍS	BS 476: parte 7	clase	1 ^y
	Francia: NSP 92501,5		M ⁻¹
	Alemania: DIN 4102		1
	Italia: D Come DA UNI 9176:1998		B ₁

Estos datos corresponden a valores de la materia prima

(*) no aplicable



Tauro Plásticos Decorativos e Industriales S.L.

📍 Av. de Londres, 2 · 28500 Arganda del Rey (Madrid)

☎ 607 505 353 | ✉ info@plasticostauro.com | 🌐 www.plasticostauro.com

La información técnica contenida en esta ficha se basa en los datos facilitados por el fabricante y se proporciona con carácter informativo. Los valores indicados son orientativos y no constituyen una especificación contractual.