

FICHA TÉCNICA

PVC ESPUMADO



	NORMA	UNIDAD	VALOR
FÍSICAS			
Peso específico:		gr/cm³	0,55-0,70
Absorción de agua	ISO 62:M	%	0,19
Temperatura de deformación por calor (Método A)	ISO 75	°C	57,75
Temperatura de deformación por calor (Método B)	ISO 75	°C	68,4
Coefficiente de dilatación lineal	BS 476	Clase	0,498x10 -6
Ensayo de propagación de la llama (Método A)	NSP 92501.5	Clase	M-1
Ensayo de propagación de la llama (Método B)	DIN 4102		B-1
MECÁNICAS			
Resistencia a la tensión	ISO R527	Mpa	19,37
Alargamiento en rotura	ISO R527	%	17,89
Módulo de flexión	ISO 176	Gpa	0,903
Resistencia al choque Charpy	ISO 179	kJm -2	1,43
Dureza Shore D	ISO 868	Valor	63

Estos datos corresponden a valores de la materia prima
(*) no aplicable



Tauro Plásticos Decorativos e Industriales S.L.

📍 Av. de Londres, 2 · 28500 Arganda del Rey (Madrid)
☎ 607 505 353 | ✉ info@plasticostauro.com | 🌐 www.plasticostauro.com

La información técnica contenida en esta ficha se basa en los datos facilitados por el fabricante y se proporciona con carácter informativo. Los valores indicados son orientativos y no constituyen una especificación contractual.