

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: PLANCHA DE POLICARBONATO CELULAR

COLOR: COLOUR

PROPIEDADES	MÉTODO DE ENSAYO	CONDICIONES DE ENSAYO	UNIDAD	VALOR
Densidad	D-792	—	g/cm ³	1.2
Temperatura de deflexión térmica	D-648	Carga: 1.82 MPa	°C	130
Temperatura de servicio	—	—	°C	-40 ~ +120
Coeficiente de dilatación térmica	D-696	—	mm/m°C	0.065
Conductividad térmica	C-177	Plancha de 6 mm	W/m°C	3.56
Resistencia a la tracción	D-638	1 mm/min	MPa	65
Módulo de tracción	D-638	1 mm/min	MPa	2300
Resistencia a la flexión	D-790	1 mm/min	MPa	90
Transmisión de luz	D-1003	6 mm Transparent	%	72
Resistencia al impacto	—	—	J/m	800



Av de Londres 2
28500 Arganda del Rey (Madrid) ESPAÑA



607505353



info@plasticostauro.com



www.plasticostauro.com