

FICHA TÉCNICA



GLASSPACK TRANSPARENTE BRILLO

PROP. FÍSICAS	MÉTODO	UNIDAD	VALOR
Espesor de la película base	DIN 53370 / ISO 4593	µm	80 ... 800
Tolerancia del espesor	DIN 53370 / ISO 4593	%	-10,0 ... 10,0 200 µm -7,0 ... 7,0 201 ... 400 µm -5,0 ... 5,0 401 ... 800 µm
Densidad	DIN EN ISO 1183-2	g/cm3	1,31 ... 1,35
Resistencia a la tracción mín.	DIN EN ISO 527 velocidad de ensayo V 50mm/min sentido longitudinal según espesor	MPa	45
Resistencia al impacto mín.	DIN EN ISO 8256 medida en sentido longitudinal	kJ/m2	550
Punto de reblandecimiento VICAT	DIN EN ISO 306 método B/50	°C	72 ... 76
Estabilidad dimensional - longitudinal	DIN 53377 almacenamiento en horno a 140°C /10 min	%	-10,0 ... 0,0 100 µm -7,0 ... 0,0 101 ... 200 µm -5,0 ... 0,0 201 ... 400 µm -4,0 ... 0,0 401 ... 800 µm
Estabilidad dimensional - transversal	DIN 53377 almacenamiento en horno a 140°C /10 min	%	-2,0 ... 2,0 80 ... 800 µm
Carga máxima de temperatura	sin cambio permanente de dimensiones	°C	55
Tensión superficial mín.	DIN ISO 8296 medida con tintas de ensayo	mN/m	32 ... 36
Reflexión superficial (20°C)	DIN 67530; ASTM D-523 ángulo de medición 20°	GE	100 ... 130
Transmisión de luz		%	85 ... 87
Turbidez (transparente)	ASTM-D-1003	%	0,0 ... 2,0

Estos datos corresponden a valores de la materia prima

(*) no aplicable



Tauro Plásticos Decorativos e Industriales S.L.

📍 Av. de Londres, 2 · 28500 Arganda del Rey (Madrid)

☎ 607 505 353 | ✉ info@plasticostauro.com | 🌐 www.plasticostauro.com

La información técnica contenida en esta ficha se basa en los datos facilitados por el fabricante y se proporciona con carácter informativo. Los valores indicados son orientativos y no constituyen una especificación contractual.